

PRODUCT SPECIFICATION 織り込み式布ラベル

ポリエステル糸を使用してバーコードを織り込んだ布製のバーコードラベル
印刷したラベルと異なり、驚異の洗濯耐久性と、コントラストが得られます。
工場の作業服や各種ユニホーム、衣料製品の管理に適したバーコードラベルです。

- 材質** : ポリエステル繊維
ラベルサイズと形状 : 高さは任意で決められます。長さはデータの桁による (Code128C 10 桁の場合約 62 ミリ)
耐久性 : 100 回以上の洗濯と 40 回以上のドライクリーニングに耐える。(使用糸の堅牢度は下表参照)
耐熱性 : 約 200℃
バーコードの種類 : Code39、ITF、Code128、QR コード、データマトリックス ECC-200
取付け方法 : ミシンでの縫い付け、感熱接着剤による熱圧着
用途 : リースされた作業服の管理、クリーニング工場での工程管理
 : 病院での各種衣料製品、ホテルのリネン類の管理
 : テレビや映画の衣裳、結婚式場などの高級貸衣裳、テーマパークでの衣裳管理等

社名ロゴなどを豊富な色のポリエステル糸を使用して、織込むことも可能です。
尚、糸の織りの状態や使用する糸のロットで色相が異なる場合がございます。

検査項目	洗濯	ドライクリーニング	摩擦	塩素漂白	昇華	ホットブレスing	
	JIS L-0844 (A-4 法)	JIS L-0860	JIS L-0849	市販塩素系 漂白剤使用 50g/Lx2H 常温	JIS L-0854	乾熱	湿熱
					JIS L-0850 (A 法) 150°Cx60 秒	JIS L-0850 (B 法) 150°Cx60 秒	
	変退・汚染	変退・汚染	変退・汚染	変退・汚染	変退・汚染	変退・汚染	変退・汚染
堅牢度	4-5 級	5 級	4-5 級	4-5 級	5 級	5 級	4-5 級



株式会社 シグマックス

大阪市西区土佐堀 1-4-8

Tel: 06-6444-1320 Fax: 06-6444-1124

E-mail: info@sigmax-ltd.com <https://sigmax-ltd.com/>